

ОСТОРУС - ZATIRKA



Двокомпонентний епоксидний заповнювач швів

ТУ У 23.6-37738907-001:2020

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Заповнювач призначений для заповнення та захисту швів скляної мозаїки, керамічної плитки, керамограніта і виробів з каменю в житлових, громадських і виробничих приміщеннях з високою відвідуваністю. Застосовується на підлогах і стінах, при внутрішніх і зовнішніх роботах. Може застосовуватися з системами "тепла підлога", у вологих приміщеннях, душових і ванних кімнатах, саунах, хамамах, басейнах, в харчових цехах, лікарнях, місцях загального користування з високим механічним навантаженням, а також у зонах впливу хімічно-агресивних речовин.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ


Попередньо шви мають бути очищені від залишків клею не менш ніж на 2/3 товщини плитки. Шви, які будуть заповнюватись, мають бути чистими, сухими та ретельно очищеними від пилу, масел. Додати компонент **В** (затверджувач) у відро з компонентом **А** (основна суміш) і ретельно перемішати до отримання однорідної маси. Для перемішування можна використовувати спеціальну насадку для електричного дреля або шпатель. Використовувати електродріль потрібно тільки на низьких обертах для запобігання нагріву суміші.

✗ Ні в якому разі не можна змінювати пропорцію суміші.

Очищення обробленої поверхні від залишків заповнювача потрібно провести до затвердіння суміші, але не раніше 20 хвилин, та не пізніше 60 хвилин з моменту її приготування.

За допомогою гумового шпателя видалити залишки суміші з обробленої поверхні. Після чого вологою губкою провести кінцеве очищення поверхні, не вимиваючи суміш зі швів. Губку змочити у воді з додаванням розчину очищувача «**OCTOCLEAN**». Можливі залишки заповнювача з поверхні плитки видалити протягом 12-24 годин за допомогою засобу «**OCTOCLEAN**». Руки та інструменти очищуються гарячою водою або/та з додаванням миючого засобу поки суміш ще свіжа.

УВАГА!



При роботі з поверхнями з природного каменю та пористими матеріалами можливе виникнення ефекту «мокрого каменю», що може призвести до зміни відтінку кольору поверхні. На пористих матеріалах не завжди є можливість видалення епоксидної плівки, яка проникає глибоко в структуру каменю.

Перед заповненням швів на пористих поверхнях та поверхнях з натурального каменю потрібно провести пробний тест та переконатися, що поверхня не забарвлюється та не змінює колір.