

ОСТОРУС - ZATIRKA



Двокомпонентний епоксидний заповнювач швів

ТУ У 23.6-37738907-001:2020

ВЛАСТИВОСТІ ЗАПОВНЮВАЧА


- рекомендується до застосування як зовні так і в середині приміщень, для підлог і стін з підігрівом, а також у басейнах, саунах, хамамах
- для швів шириною від 1 до 10 мм
- володіє винятковими герметизуючими властивостями
- має високу стійкість до механічних і хімічних навантажень
- легко наноситься і миється водою
- володіє антибактеріальними властивостями і стійкий до цвілі
- надає високого естетичного зовнішнього вигляду швам
- стійкий до стирання та легкий до очищення
- водонепроникний, стійкий до циклічного замерзання/відтаювання
- має гладку поверхню і широку гаму кольорів (понад 200), а також прозорий варіант заповнювача можна змішувати з блискітками, що створюють ефект «металік», для підкреслення краси облицювання.

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Заповнювач призначений для заповнення та захисту швів скляної мозаїки, керамічної плитки, керамограніта і виробів з каменю в житлових, громадських і виробничих приміщеннях з високою відвідуваністю. Застосовується на підлогах і стінах, при внутрішніх і зовнішніх роботах. Може застосовуватися з системами "тепла підлога", у вологих приміщеннях, душових і ванних кімнатах, саунах, хамамах, басейнах, в харчових цехах, лікарнях, місцях загального користування з високим механічним навантаженням, а також у зонах впливу хімічно-агресивних речовин.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

Попередньо шви мають бути очищені від залишків клею не менш ніж на 2/3 товщини плитки. Шви, які будуть заповнюватись, мають бути чистими, сухими та ретельно очищеними від пилу, масел. Додати



компонент **B** (затверджувач) у відро з компонентом **A** (основна суміш) і ретельно перемішати до отримання однорідної маси. Для перемішування можна використовувати спеціальну насадку для електричного дреля або шпатель.

Використовувати електродриль потрібно тільки на низьких обертах для запобігання нагріву суміші.

✗ Ні в якому разі не можна змінювати пропорцію суміші.

Очищення обробленої поверхні від залишків заповнювача потрібно провести до затвердіння суміші, але не раніше 20 хвилин, та не пізніше 60 хвилин з моменту її приготування.

За допомогою гумового шпателя видалити залишки суміші з обробленої поверхні. Після чого вологою губкою провести кінцеве очищення поверхні, не вимиваючи суміш зі швів. Губку змочити у воді з додаванням розчину очищувача «**OCTOCLEAN**». Можливі залишки



заповнювача з поверхні плитки видалити протягом 12-24 годин за допомогою засобу «**OCTOCLEAN**». Руки та інструменти очищуються гарячою водою або/та з додаванням миючого засобу поки суміш ще свіжа.

УВАГА!

При роботі з поверхнями з природного каменю та пористими матеріалами можливе виникнення ефекту «мокрого каменю», що може призвести до зміни відтінку кольору поверхні. На пористих матеріалах не завжди є можливість видалення епоксидної плівки, яка проникає глибоко в структуру каменю.

Перед заповненням швів на пористих поверхнях та поверхнях з натурального каменю потрібно провести пробний тест та переконатися, що поверхня не забарвлюється та не змінює колір.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Термін використання готової суміші - 60 хвилин.

Час затвердіння (по поверхні можна ходити) - 24 години.

Час повного затвердіння - 5 діб.

Повна хімічна стійкість - через 14 діб.

Оптимальна температура застосування від +18°C до +23°C.

При температурі нижче ніж +18°C термін використання суміші та час затвердіння збільшуються, а при температурі вище ніж +23°C - скорочуються.

Температура експлуатації від -45°C до +100°C.

Допустима ширина швів від 1 до 15 мм на горизонтальній поверхні, та від 1 до 10 мм на вертикальній поверхні.

Термін придатності - 24 місяці.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

При роботі необхідно використовувати засоби індивідуального захисту (гумові рукавички, засоби захисту очей та дихальних шляхів). При потрапленні в очі чи на шкіру треба ретельно промити великою кількістю води та при необхідності звернутися до лікаря. Зберігати в недоступному для дітей місці. Після полімеризації суміш повністю безпечна для людей та тварин.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ

Застосовувати при температурі від + 12°C до +30°C.

Зберігати в сухому прохолодному місці при температурі від +0°C в закритій оригінальній упаковці.

При температурі зберігання нижче +12°C перед використанням заповнювач витримати протягом 24 годин при кімнатній температурі.



Виробник:

ТОВ Д-КОР

Київ, вул. Костянтинівська 75-Б

тел.+38 (044) 363-77-07

www.d-core.ua

www.octopus.ua